

## AZUL VALVERDE

### DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA

Calcário de cor castanha acinzentada, calciclástico, com pontuações escuras e algumas bandas escuras quando concentrado

### UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Revestimentos exteriores e interiores



### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS

Resistência mecânica à compressão	2004	Kg/cm <sup>2</sup>
Resistência mecânica à compressão após teste de gelividade		Kg/cm <sup>2</sup>
Resistência mecânica à flexão	239	Kg/cm <sup>2</sup>
Massa volúmica aparente	2666	Kg/m <sup>3</sup>
Absorção de água á P. At. N	0,4	%
Porosidade aberta	1	%
Coefficiente de dilatação linear térmica		X10 <sup>-6</sup> per° C
Resistência ao desgaste	23,5	mm
Resistência ao choque: altura mínima de queda	74	cm